

IVYMELT X-900

APLICACIONES

Adhesivo termofusible de nueva generación desarrollado con importantes mejoras con respecto a los adhesivos tradicionales, para el sector del embalaje para la formación y cierre de bolsas, de estuches y de cajas de cartón ondulado; con una buena velocidad de presa y un tiempo abierto largo. Adecuado para la unión de diversos tipos de sustratos.

Características especiales:

- Ausencia de hilos en su aplicación.
- Alta resistencia a la oxidación; no produce residuos ni carbonilla en el interior del fusor
- Alta estabilidad de color, no presenta olor.
- Alta resistencia a la temperatura. Buen tack en caliente.
- Densidad inferior (reducción del consumo de adhesivo de entre un 15 y un 25 %)

CARACTERISTICAS TECNICAS	U.N.	VALOR
Forma		Pastillas
Color		Blanco translucido
P.R.: (Softening Point) (ASTM E28-DIN52011)	°C	110 °C
Viscosidad Brookfield (Sistema Thermosel - ASTM 3236)	mPa.s	1200 / 160 °C
	mPa.s	1000 / 170 °C
	mPa.s	750 / 180 °C
Temperatura de aplicación	°C	160 - 180 °C
Aplicable por inyector y rodillo		

TIPO DE ENVASE

Sacos de 20 Kg.

CONSERVACION

IVYMELT X-900 Permanece inalterado durante 12 meses conservandolo en su envase original cerrado y a temperatura ambiente no extrema.

ADVERTENCIA

No utilizar y dejar el producto a temperaturas superiores a los 190 °C.

No mezclar con otros productos.

Esta hoja reemplaza todo lo que precedió en publicaciones. Consulte la seguridad del producto antes de su uso. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia, lo más exacta y precisa que deban ser considerados meramente indicativos y no implican ninguna responsabilidad por nuestra parte con respecto al uso por parte del cliente, que implican una garantía implícita o explícita de todo el uso del producto para cualquier aplicación. El adhesivo debe ser evaluado bajo condiciones de aplicación reales, la realización de pruebas de producción y las pruebas de uso del producto pegados, a fin de evaluar la satisfacción de todos los requisitos de la aplicación específica, también con respecto a la salud y la seguridad de los operadores y del consumidor final. La prueba debe repetirse cada vez que las condiciones y / o materiales de proceso se cambian o si los mismos materiales son de una fuente diferente de la oferta.

Dado que el uso de nuestro producto se lleva a cabo por nosotros, el comprador asume todo el riesgo de daños directos o inducidos generados por la manipulación y el uso de nuestro producto, ya sea solo o en combinación con otros materiales.

Emmebi International SpA

Via Nazionale, 15 - 31010 Godega di Sant'Urbano (TV)

Tel. +39 0438 430437 - Fax +39 0438 430515 - www.emmebi-international.com - emmebi@emmebi-international.com

Capitale Sociale € 1.032.800 i.v. - C.F. e P.IVA 03416250268 - R.E.A. n. 271018 - Registro Imprese TV 16935/1999

Soggetta alla direzione e coordinamento della "Tognon S.r.l." Iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 03525140285